

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

A. Terahara et al.
10/10/03
Q77875
10f/

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年10月15日

出願番号

Application Number:

特願2002-300083

[ST.10/C]:

[JP2002-300083]

出願人


Applicant(s):

住友化学工業株式会社

2003年 5月30日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3041195

【書類名】 特許願

【整理番号】 P154503

【提出日】 平成14年10月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08L 71/00

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

 【氏名】 寺原 淳

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

 【氏名】 屋鋪 大三郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000002093

 【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100093285

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 久保山 隆

 【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

 【識別番号】 100113000

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 中山 亨

 【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

 【識別番号】 100119471

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 榎本 雅之

 【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0212949

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書


【発明の名称】

ブロック共重合体及びその用途


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

酸基が導入されたセグメントと、酸基が実質的に導入されていないセグメントとをそれぞれ一つ以上を有するブロック共重合体であって、酸基が導入されたセグメントが、下記一般式 (1)



(式中、 X^1 、 X^2 は互いに独立に $-O-$ または $-S-$ を表し、 $A r^1$ 、 $A r^2$ は互いに独立に、下記式 (2) 乃至 (4)



(2)

(3)

(4)

(式中、 R^1 は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、置換されていても良い炭素数 1～10 のアルキル基、置換されていても良い炭素数 1～10 のアルコキシ基、置換されていても良い炭素数 6～10 のアリール基又は置換されていても良い炭素数 6～10 のアリールオキシ基を表し、 a は 0～4 の整数を、 b は 0～6 の整数を表す。 R^1 が複数ある場合は、これらは同一でも異なってもよい。 Y は、直接結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、置換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレン基又は置換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレンジオキシ基を、 n は 0～2 の整数を表す。 Y が複数ある場合は、これらは同一であっても異なってもよい。)

で表される何れかの芳香族系の 2 価の基を表し、 X^1 と X^2 がともに $-O-$ を表す場合は、 $A r^1$ と $A r^2$ がともに式 (2) の 2 価の基であることはない。)

で表される繰返し単位の酸基置換体で構成されることを特徴とするブロック共重合体。

【請求項 2】

酸基が、強酸基又は超強酸基であることを特徴とする、請求項 1 に記載の共重


合体。

【請求項3】


X^1 と X^2 が $-O-$ であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の共重合体。

【請求項4】


酸基が実質的に導入されていないセグメントが、下記一般式(5)



(式中、Zは、直接結合、 $-O-$ または $-S-$ を表し、 Ar^3 、 Ar^4 は互いに独立に、下記式(6)乃至(10)の何れかの2価の芳香族系の基を表す。)



(式中、 R^2 は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、置換されていても良い炭素数1～10のアルキル基、置換されていても良い炭素数1～10のアルコキシ基、置換されていても良い炭素数6～10のアリール基、置換されていても良い炭素数6～10のアリールオキシ基を表す。cは0～4の整数を、dは0～6の整数を表す。 R^2 が複数ある場合は、これらは同一でも異なってもよい。Wは、直接結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CO-$ 、 $-SO_2-$ 、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレン基、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレンジオキシ基を表し、mは0～2の整数を表す。Wが複数ある場合は、これらは同一であっても異なってもよい。Aは、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^3-$ (R^3 は、水素原子または置換されていても良い炭素数1～10のアルキル基を表す。)を表し、2つのAは同一であっても異なってもよい。 Ar^5 は下記式(11)乃至(14)



(式中、 R^2 、W、mは、それぞれ前記と同じ意味を表し、eは0～2の整数を、fは0～4の整数を、gは0～3の整数を表す。)

の何れかの4価の芳香族系の基を表す。)

で表される繰返し単位で構成されることを特徴とする請求項1～3いずれかに記載の共重合体。

【請求項5】

請求項1乃至4何れかに記載の共重合体を有効成分とする高分子電解質。

【請求項6】

請求項5に記載の高分子電解質を用いてなる高分子電解質膜。

【請求項7】

請求項6記載の高分子電解質膜を用いてなる燃料電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ブロック共重合体に関し、高分子電解質、なかでも燃料電池用として好適に用いられるブロック共重合体、及びその用途に関する。

【0002】

【従来の技術、発明が解決しようとする課題】

一次電池、二次電池、あるいは固体高分子型燃料電池等の電気化学デバイスの隔膜として、プロトン伝導性を有する高分子すなわち高分子電解質が用いられている。例えば、側鎖に超強酸としてのパーフルオロアルキルスルホン酸を有し、主鎖がパーフルオロアルキルである脂肪族系高分子を有効成分とする高分子電解質が、燃料電池としての特性に優れることから従来主に使用されてきている。しかしながらこの材料は非常に高価であること、耐熱性が低いこと、膜強度が低く何らかの補強をしないと実用的でないなどの問題が指摘されている。

【0003】

こうした状況において、上記高分子電解質に替わり得る安価な高分子電解質の開発が近年活発化してきている。なかでも耐熱性に優れフィルム強度の高い芳香族ポリエーテルにスルホン酸基を導入した高分子すなわち側鎖にスルホン酸基を有し主鎖が芳香族系である芳香族系高分子が有望視されており、例えば、スルホン化ポリエーテルケトン系(特表平11-502249号公報)、スルホン化ポリエーテルスルホン系(特開平10-45913号公報、特開平10-21943号公報)の高分子が提案されている。

これらの材料系では一般に、導入されるスルホン酸基の量が多いほどプロトン伝導度が高くなるが、同時にポリマーの吸水率が高くなる傾向があり、吸水性の高いポリマーから作成されたフィルムは、これを燃料電池に用いた場合、該電池使用中に生成する水によって大きな寸法変化を生じ強度が低下するという問題があった。

【0004】

この問題を解決する高分子電解質として、既に本発明者等は、スルホン酸基が導入されたセグメントおよびスルホン酸基が実質的に導入されていないセグメントをそれぞれ一つ以上有し、かつ全てのセグメントのうち少なくとも一つのセグメントがその主鎖に芳香環を有するセグメントであるブロック共重合体を有効成分とする高分子電解質を提案している(特開2001-250567号公報)。


【0005】

本発明者らは、その後さらに検討を重ねた結果、酸基が導入されたセグメントとして、特定の繰返し単位を有するブロック共重合体が、高分子電解質、とりわけ燃料電池のプロトン伝導膜として一層優れた性能を示すことを見出すとともに更に種々の検討を加え、本発明を完成した。

【0006】


【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、酸基が導入されたセグメントと、酸基が実質的に導入されていないセグメントとをそれぞれ一つ以上を有するブロック共重合体であって、酸基が導入されたセグメントが、下記一般式(1)



(式中、 X^1 、 X^2 は互いに独立に $-O-$ または $-S-$ を表し、 Ar^1 、 Ar^2 は互いに独立に、下記式(2)乃至(4)

【0007】



(式中、 R^1 は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、置換されていても良い炭素数1～10のアルキル基、置換されていても良い炭素数1～10のアルコキシ基、置換されていても良い炭素数6～10のアリール基又は置換されていても良い炭素数6～10のアリールオキシ基を表し、 a は0～4の整数を、 b は0～6の整数を表す。 R^1 が複数ある場合は、これらは同一でも異なってもよい。 Y は、直接結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレン基又は置換されていても良い炭素数1～5のアルキレンジオキシ基を、 n は0～2の整数を表す。 Y が複数ある場合は、これらは同一であっても異なってもよい。)

で表される何れかの芳香族系の2価の基を表し、 X^1 と X^2 がともに $-O-$ を表す場合は、 Ar^1 と Ar^2 がともに式(2)の2価の基であることはない。)

で表される繰返し単位の酸基置換体で構成されることを特徴とするブロック共重合体、およびその用途を提供するものである。

【0008】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のブロック共重合体は、酸基が導入されたセグメントと、酸基が実質的に導入されていないセグメントとをそれぞれ一つ以上を有するブロック共重合体であって、酸基が導入されたセグメントが、上記一般式(1)で表される繰返し単位の酸基置換体で構成されることを特徴とする。

上記式(1)における X^1 、 X^2 は、互いに独立に、 $-O-$ または $-S-$ を表

すが、 $-O-$ であることが好ましい。

Ar^1 、 Ar^2 は、互いに独立に、上記式(2)乃至(4)で表される何れかの芳香族系の2価の基を表が、 X^1 と X^2 がともに $-O-$ を表す場合は、 Ar^1 と Ar^2 がともに式(2)の2価の基であることはない。

また式(2)乃至(4)における R^1 は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、置換されていても良い炭素数1～10のアルキル基、置換されていても良い炭素数1～10のアルコキシ基、置換されていても良い炭素数6～10のアリール基又は置換されていても良い炭素数1～10のアリールオキシ基を表し、 R^1 が複数ある場合は、これらは同一でも異なってもよい。

【0009】

ここで、ハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素などが挙げられる。置換されていても良い炭素数1～10のアルキル基としては、例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、アリル、*n*-ブチル、*sec*-ブチル、*tert*-ブチル、イソブチル、*n*-ペンチル、2, 2-ジメチルプロピル、シクロペンチル、*n*-ヘキシル、シクロヘキシル、2-メチルペンチル、2-エチルヘキシル等の炭素数1～10のアルキル基、これらの基にフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換したアルキル基が挙げられる。

また置換されていても良い炭素数1～10のアルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、*n*-プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、*n*-ブチルオキシ、*sec*-ブチルオキシ、*tert*-ブチルオキシ、イソブチルオキシ、*n*-ペンチルオキシ、2, 2-ジメチルプロピルオキシ、シクロペンチルオキシ、*n*-ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ等の炭素数1～10のアルコキシ基、これらの基にフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換したアルコキシ基が挙げられ

る。

【0010】

また置換されていても良い炭素数6～10のアリール基としては、例えばフェニル、ナフチル等の炭素数6～10のアリール基、これらの基にフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換したアリール基が挙げられる。

置換されていても良い炭素数6～10のアリールオキシ基としては、例えばフェノキシ、ナフチルオキシ等の炭素数6～10のアリールオキシ基、これらの基にフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換したアリールオキシ基が挙げられる。

R^1 は、置換されている場合、これらの置換基の数および置換位置は特に限定されない。また芳香族系の2価の基(2)～(4)における R^1 の置換位置は特に限定はないが、酸基導入に有利な置換様式であることが望ましい。

【0011】

また式(2)乃至(4)におけるaは0～4の整数を、bは0～6の整数を表すが、a、bはいずれも0～2の整数であることが好ましい。

R^1 が複数ある場合は

Yは、直接結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレン基又は置換されていても良い炭素数1～5のアルキレンジオキシ基を表すが、直接結合、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレン基の場合が好ましい。より好ましくは、直接結合、炭素数1～5のアルキレン基である。

ここで、置換されていても良い炭素数1～5のアルキレン基としては、例えばメチレン、エチレン、プロパン-2, 2-ジイル、シクロヘキサン-1, 1-ジイル、およびハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換された上記の基などが挙げられる。

また置換されていても良い炭素数1～5のアルキレンジオキシ基としては、例えばメチレンジオキシ、エチレンジオキシおよびハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ、フェニル、ナフチル、フェノキシ、ナフチルオキシなどが置換された上記アルキレンジオキシ基などが挙げられる。

Yが複数ある場合は、これらは同一であっても異なってもよいが、同一であることが好ましい。

またnは0～2の整数を表すが、0または1である場合が好ましい。

【0012】

式(2)で表される2価の基の代表例としては、例えば以下のものが例示される。

1, 4-フェニレン、1, 3-フェニレン、1, 2-フェニレン、2-メチル-1, 4-フェニレン、2, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン、2-メトキシ-1, 4-フェニレン、2, 5-ジメトキシ-1, 4-フェニレン、5-メトキシ-1, 3-フェニレン、5-ヒドロキシ-1, 3-フェニレン、2-フェニル-1, 4-フェニレン、2-フェノキシ-1, 4-フェニレン。

【0013】

式(3)で表される2価の基の代表例としては、例えば以下のものが例示される。

1, 4-ナフチレン、2, 3-ナフチレン、1, 5-ナフチレン、2, 6-ナフチレン、2, 7-ナフチレン、2, 3-ジメチル-1, 4-ナフチレン、6-メトキシ-1, 4-ナフチレン、6-ヒドロキシ-1, 4-ナフチレン、6-フェニル-1, 4-ナフチレン。

【0014】


式(4)で表される2価の基の代表例としては、例えば以下のものが例示される。

ビフェニル-4, 4'-ジイル、ビフェニル-3, 3'-ジイル、ビフェニル-3, 4'-ジイル、3, 3'-ジフェニルビフェニル-4, 4'-ジイル、3, 3'-ジフェノキシビフェニル-4, 4''-ジイル、2, 2'-ジフェニルプロパン-


4', 4''-ジイル、1, 1-ジフェニルシクロヘキサン-4', 4''-ジイル、
2, 2-ジフェニルプロパン-3'', 3'', 5', 5''-テトラメチル-4', 4''-
ジイル、ジフェニルエーテル-4, 4'-ジイル、3, 3''-ジメチルジフ
ェニルエーテル-4, 4'-ジイル、1, 4-ジフェニルベンゼン-4, 4'-ジ
イル。

【0015】

また繰返し単位である前記式(1)の代表例としては、例えば、以下のものが
例示される。



【0016】



【0017】

本発明のブロック共重合体は、上記のような特定の繰返し単位（１）の酸基置換体を含むことを特徴とするが、酸基としては、弱酸、強酸、超強酸の基いづれであることもできる。

ここで、弱酸としてはカルボン酸、ホスホン酸等が、強酸としてはスルホン酸、スルホニルイミド等が、超強酸としてはパーフルオロアルキレンスルホン酸、パーフルオロフェニレンスルホン酸、パーフルオロアルキレンスルホニルイミド等が挙げられる。中でも強酸の基、超強酸の基が好ましく、例えば、スルホン酸、パーフルオロアルキレンスルホン酸、パーフルオロフェニレンスルホン酸などが好適に用いられる。


かかる酸基の繰返し単位（１）における酸基の導入数は、通常、該繰返し単位あたり平均0.5個以上であるが、好ましくは、平均1.0個以上であることが好ましい。また、該繰返し単位を構成する式（２）乃至（４）の芳香環当り平均0.5個以上置換されている場合が好ましく、とりわけ実質的に全ての芳香環に１個ず

つ以上導入されている場合が好ましい。酸基は芳香環に直接導入されていても、連結基を介していても良い。


【0018】

また本発明のブロック共重合体は、上記のような特定の繰返し単位(1)の酸基置換体の他に、酸基が実質的に導入されていないセグメントを有するものである。ここで酸基が実質的に導入されていないセグメントとしては、セグメントを構成する繰返し単位当りの酸基の導入量が平均0.1個以下であるものが挙げられる。

かかる酸基が実質的に導入されていないセグメントとしては、芳香族系高分子が好ましく、例えば、下記一般式(5)で表される繰返し単位で構成される高分子が好ましく用いられる。




(式中、Zは、直接結合、 $-O-$ または $-S-$ を表し、 Ar^3 、 Ar^4 は互いに独立に、下記式(6)乃至(10)の何れかの2価の芳香族系の基を表す。)



【0019】

(式中、 R^2 は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ニトリル基、アミノ基、置換されていても良い炭素数1~10のアルキル基、置換されていても良い炭素数1~10のアルコキシ基、置換されていても良い炭素数6~10のアリール基、置換されていても良い炭素数6~10のアリールオキシ基を表す。 c は0~4の整数を、 d は0~6の整数を表す。 R^2 が複数ある場合は、これらは同一でも異なってもよい。 W は、直接結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CO-$ 、 $-SO_2-$ 、置

換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレン基、置換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレンジオキシ基を表し、 m は 0～2 の整数を表す。 W が複数ある場合は、これらは同一であっても異なってもよい。 A は、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^3-$ (R^3 は、水素原子または置換されていても良い炭素数 1～10 のアルキル基を表す。) を表し、2 つの A は同一であっても異なってもよい。 A r^5 は下記式 (11) 乃至 (14)



(式中、 R^2 、 W 、 m は、それぞれ前記と同じ意味を表し、 e は 0～2 の整数を、 f は 0～4 の整数を、 g は 0～3 の整数を表す。)

の何れかの 4 価の芳香族系の基を表す。)

【0020】

ここで、 R^2 、 R^3 における置換されていても良いアルキル基としては、例えば前記 R^1 において例示したものと同様の基が挙げられる。また R^2 における置換されていても良いアルコキシ基、置換されていても良いアリール基、置換されていても良いアルコキシ基としては、例えば R^1 において例示したものと同様の基が挙げられる。

また W における置換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレン基、置換されていても良い炭素数 1～5 のアルキレンジオキシ基としては、前記 Y において例示したものと同様の基が挙げられる。

W が複数ある場合、それらは同一であっても異なってもよいが、同一であることが好ましい。

【0021】

酸基が実質的に導入されていないセグメントの代表例としては、式 (5) における Z が、直接結合を表す場合は、例えば、ポリパラフェニレン、ポリイミド、ポリベンズオキサゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンズイミダゾール等によるセグメントが挙げられる。

Zが、-O-を表す場合は、例えば、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン等に由来するセグメントが挙げられる。

またZが、-S-を表す場合は、例えば、ポリフェニレンスルフィド等に由来するセグメントが挙げられる。

【0022】

本発明のブロック共重合体は、セグメントとして、上記のような特定の繰返し単位(1)の酸基置換体と、酸基が実質的に導入されていない例えば上記のような繰返し単位(5)とを有するものである。

その製造方法としては、例えばI. 繰返し単位(1)と繰返し単位(5)からなるブロック共重合体を製造した後、繰返し単位(1)に選択的に酸基を導入する方法、II. 繰返し単位(1)の酸基置換体ポリマーを製造した後、繰返し単位(5)からなるポリマーと結合させてブロック共重合体を得る方法などが挙げられる。

【0023】

ここで、Iの方法における繰返し単位(1)と繰返し単位(5)からなるブロック共重合体は、繰返し単位(1)を有し、両末端がヒドロキシ基もしくはハロゲノ基であるかまたは末端の一方がヒドロキシ基もう一方がハロゲノ基であるポリマーと、繰返し単位(2)を有し、両末端がヒドロキシ基もしくはハロゲノ基であるかまたは末端の一方がヒドロキシ基もう一方がハロゲノ基であるポリマーとを組合わせて反応させることにより製造し得る。例えば、両末端にヒドロキシ基を有するポリマーと両末端にハロゲノ基を有するポリマーとを縮合させる方法、両末端にヒドロキシ基とハロゲノ基を一つずつ有するポリマーと両末端にヒドロキシ基とハロゲノ基を一つずつ有する別のポリマーとを縮合させる方法、両末端にヒドロキシ基を有するポリマーと両末端にヒドロキシ基を有する別のポリマーとを4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン、パーフルオロビフェニル、4, 4'-ジフルオロジフェニルスルホンなど連結基として働く化合物を用いて結合させる方法、両末端にハロゲノ基を有するポリマーと両末端にハロゲノ基を有する別のポリマーとを4, 4'-ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、4, 4'-

ージヒドロキシベンゾフェノン、4、4'-ジヒドロキシジフェニルスルホンなど連結基として働く化合物を用いて結合させる方法などが例示される。また、上記反応と同様の素反応が起こりうる反応性基を有するポリマーおよびモノマーを重合反応させる方法によってブロック共重合体を製造し得る。

【0024】

また繰返し単位(1)と繰返し単位(5)からなるブロック共重合体に、酸基を導入する方法としては、例えば、I-1、ブロック共重合体を濃硫酸に溶解あるいはサスペンドすることにより、もしくはブロック共重合体を有機溶媒に少なくとも部分的に溶解させた後、濃硫酸、クロロ硫酸、発煙硫酸、三酸化硫黄などを作用させることにより、スルホン酸基を導入する方法。あるいは、I-2、ブロック共重合体に予め導入しておいたメルカプト基、メチル基、ヒドロキシ基、ブロモ基などを、酸化、置換反応、縮合反応などにより、スルホン酸基、置換されていてもよいメチレンスルホン酸基、置換されていてもよいメチレンホスホン酸基、置換されていてもよいスルホアルキルオキシ基、置換されていてもよいスルホフェニルオキシ基、カルボン酸基などに変換する方法等が挙げられる。

【0025】

上記I-1の酸基導入方法を用いる場合、前記式(6)乃至(14)の R^2 またはWの両方、またはいずれかが電子吸引性基であることが好ましい。 R^2 、Wが複数ある場合は、それらは同一でも異なっても良く、またそれらは全てが電子吸引性基であっても一部が電子吸引性基であってもよい。一方、上記I-2の酸基導入方法を用いる場合、 R^2 およびWに特に制限はない。

【0026】

また前記IIの方法を用いるすなわち繰返し単位(1)の酸基置換体ポリマーを製造した後、繰返し単位(5)からなるポリマーと結合させてブロック共重合体を製造する場合、例えば繰返し単位(1)の酸基置換体ポリマーは、上記I-1、I-2等の酸基導入方法に準拠して製造し得るし、あらかじめ酸基を導入したモノマーを重合することにより製造し得る。またブロック共重合体は、例えば前記と同様な方法により製造し得る。

【0027】

かくして本発明のブロック共重合体を得られるが、ブロック共重合体全体としての酸基の導入量は、高分子電解質 1 g 当たり酸基 0.1mmol \sim 4.0mmol（イオン交換容量：0.1meq/g \sim 4.0meq/g）が好ましく、特にイオン交換容量で表して、0.8meq/g \sim 2.5meq/gがとりわけ好ましい。酸基導入量が少な過ぎるとプロトン伝導性が低くなり燃料電池用の高分子電解質としての機能が不十分になることがあり、一方、酸基導入量が多過ぎると耐水性が不良となることがあるので好ましくない。これらブロック共重合体全体としての酸基導入量は、酸基が導入されたセグメントの酸基導入数および／またはブロック組成および／または各ブロックの数平均分子量を変えることにより任意に制御できる。

また本発明のブロック共重合体の平均分子量としては、5 0 0 0 \sim 1 0 0 0 0 0 0 が好ましく、1 5 0 0 0 \sim 2 0 0 0 0 0 のものがより好ましい。

【 0 0 2 8 】

次に、本発明のブロック共重合体を燃料電池等の電気化学デバイスの隔膜として使用する場合について説明する。

この場合は、本発明のブロック共重合体は、通常フィルムの形態で使用されるが、フィルムへ転化する方法に特に制限はなく、例えば溶液状態より製膜する方法（溶液キャスト法）が好ましく使用される。

具体的には、共重合体を適当な溶媒に溶解し、その溶液をガラス板上に流延塗布し、溶媒を除去することにより製膜される。製膜に用いる溶媒は、共重合体を溶解可能であり、その後に除去し得るものであるならば特に制限はなく、N，N－ジメチルホルムアミド、N，N－ジメチルアセトアミド（DMAc）、N－メチル－2－ピロリドン、ジメチルスルホキシド（DMSO）等の非プロトン性極性溶媒、あるいはジクロロメタン、クロロホルム、1，2－ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等のアルキレングリコールモノアルキルエーテルが好適に用いられる。これらは単独で用いることもできるが、必要に応じて2種以上の溶媒を混合して用いることもできる。中でも、ジメチルスルホ

キシド、N，N－ジメチルホルムアミド、N，N－ジメチルアセトアミド、N－メチルピロリドン等がポリマーの溶解性が高く好ましい。

【 0 0 2 9 】

フィルムの厚みは、特に制限はないが10～300 μ mが好ましい。10 μ mより薄いフィルムでは実用的な強度が十分でない場合があり、300 μ mより厚いフィルムでは膜抵抗が大きくなり電気化学デバイスの特性が低下する傾向にある。膜厚は溶液の濃度および基板上への塗布厚により制御できる。

【 0 0 3 0 】

またフィルムの各種物性改良を目的として、通常の高分子に使用される可塑剤、安定剤、離型剤等を本発明のブロック共重合体に添加することができる。また、同一溶剤に混合共キャストするなどの方法により、他のポリマーを本発明の共重合体と複合アロイ化することも可能である。

燃料電池用途では他に水管理を容易にするために、無機あるいは有機の微粒子を保水剤として添加する事も知られている。これらの公知の方法はいずれも本発明の目的に反しない限り使用できる。

【 0 0 3 1 】

また、フィルムの機械的強度の向上などを目的として、電子線・放射線などを照射して架橋することもできる。さらには、多孔性のフィルムやシートに含浸複合化したり、ファイバーやパルプを混合してフィルムを補強する方法などが知られており、これらの公知の方法はいずれも本発明の目的に反しない限り使用できる。また本発明のブロック共重合体は、燃料電池の触媒層の構成要素の一つである高分子イオン交換成分としても使用可能である。

【 0 0 3 2 】

次に本発明の燃料電池について説明する。

本発明の燃料電池は、共重合体フィルムの両面に、触媒および集電体としての導電性物質を接合することにより製造することができる。

該触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制限はなく、公知のものを用いることができるが、白金の微粒子を用いることが好ましい。白金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維

状のカーボンに担持されて用いられ、好ましく用いられる。

集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性のカーボン織布、カーボン不織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸送するために好ましい。

多孔質性のカーボン不織布またはカーボンペーパーに白金微粒子または白金微粒子を担持したカーボンを接合させる方法、およびそれを高分子電解質フィルムと接合させる方法については、例えば、J. Electrochem. Soc. : Electrochemical Science and Technology, 1988, 135(9), 2209 に記載されている方法等の公知の方法を用いることができる。

このようにして製造された本発明の燃料電池は、燃料として水素ガス、改質水素ガス、メタノールを用いる各種の形式で使用可能である。

【0033】

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。

プロトン伝導度の測定は、温度80℃、湿度90%の条件で交流法で測定した。イオン交換容量は滴定法により求めた。また吸水率は、乾燥したフィルムを100℃の脱イオン水に2時間浸漬した後のフィルム重量増加量を乾燥時の重量を基準として求めた。

【0034】

参考例1

ポリ(オキシ(3,3-ジフェニル-4,4'-ビフェニレン)オキシ-4,4'-ビフェニレン)(両末端-OH型)の製造

フラスコに窒素下、3,3'-ジフェニル-4,4'-ジヒドロキシビフェニルジフェノールを21.66g、4,4'-ジブロモビフェニル18.72g、ベンゾフェノン80g、およびトルエンを20ml加え、攪拌溶解した。そこへ炭酸カリウム8.98gを添加し、加熱攪拌してトルエンと水の共沸条件下にて脱水後、トルエンを蒸留除去した。さらに、あらかじめ準備した塩化第一銅／

キノリン触媒 (0.1 g / 10 ml) を 6 ml 加え、210℃で加熱攪拌した。反応液を大量の酢酸酸性メタノールに注ぎ、得られた沈殿物をろ過、乾燥して両末端水酸基のポリマー (以下 P1 と呼ぶ) を得た。

【0035】

参考例 2

1, 6-ビス (4-フルオロフェニル) パーフルオロヘキサンの製造

フラスコに窒素下、p-フルオロヨードベンゼンを 26.64 g、DMSO を 100 ml、銅粉末を 15.24 g を加え、110℃でよく攪拌した。次いで 1, 6-ジヨードパーフルオロヘキサンを 30.46 g をゆっくり滴下し、120℃で 20 時間以上攪拌した。反応液をろ過して未反応の銅を除き、少量の NaCl を含む水溶液に滴下し、析出物をろ過した。析出物をアセトンに溶解しろ過後アセトンを溜去した。残留物をメタノールに溶解させ水を加え析出物をろ過した。析出物を減圧蒸留 (155℃、5 mmHg) し、無色の固体 20 g を得た。

【0036】

実施例 1

ブロック共重合体の製造

フラスコに、参考例 1 で得られた P1 を 15.00 g、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン を 23.777 g、4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン を 27.848 g、炭酸カリウム 13.821 g、およびジフェニルスルホン を 100 g を加え、250℃にて加熱攪拌して脱水した。その後さらに 290℃にて 3 時間加熱攪拌した。反応液を室温で固化させた後ミキサーにて粉碎し、大量のメタノールで洗浄し、得られた不溶物をろ過回収し、80℃にて減圧乾燥してブロック共重合体を得た。得られたブロック共重合体を濃硫酸とともに 40℃にて攪拌し、均一溶液とした後さらに 4 日間攪拌を継続した。得られた溶液を大量の氷水中に滴下し、得られた沈殿物をろ過回収した。さらに洗液が中性になるまでイオン交換水によるミキサー洗浄を繰返した後、40℃にて減圧乾燥してスルホン化したブロック共重合体を得た。スルホン化したブロック共重合体を DMAc に約 15 重量%の濃度で溶解し、次いでガラス板に流延し、80℃で乾燥して溶媒を除去することにより、透明な膜を得た。ブロック共重合体の ^1H NMR

測定の結果、スルホン酸基は実質的に疎水性セグメントには導入されておらず、P 1 由来のセグメントに選択的にスルホン酸基が導入されており、また酸基の導入個数はP 1 の繰り返し単位あたり4 個以上であることを確認した。評価結果をまとめて表 1 に示す。

【 0 0 3 7 】

実施例 2

ブロック共重合体の製造

フラスコに、参考例 1 で得られた P 1 を 2. 0 0 g、4, 4' - ジヒドロキシジフェニルスルホンを 2. 4 2 8 g、炭酸カリウム 1. 5 2 0 g、DMA c を 2 4 m l、およびトルエンを 6 m l 加え、トルエンと水の共沸条件下にて脱水後、トルエンを蒸留除去した。次いで 1, 6 - ビス (4 - フルオロフェニル) パーフルオロヘキサンを 1. 2 2 6 g、加え 1 7 0 °C で 2 時間反応させた後、8 0 °C に冷却し、デカフルオロビフェニルを 2. 5 0 6 g 添加して 8 0 °C にて 6 時間加熱攪拌した。反応液を大量のメタノールに注ぎ、得られた沈殿物をろ過回収し、8 0 °C にて減圧乾燥してブロック共重合体を得た。得られたブロック共重合体を濃硫酸とともに 4 0 °C にて攪拌し、均一溶液とした後さらに 2 日間攪拌を続けた。得られた溶液を大量の氷水中に滴下し、得られた沈殿物をろ過回収した。さらに洗液が中性になるまでイオン交換水によるミキサー洗浄を繰り返した後、4 0 °C にて減圧乾燥してスルホン化したブロック共重合体を得た。スルホン化したブロック共重合体を実施例 1 と同様な方法により製膜することにより透明な膜を得た。ブロック共重合体の ¹ H NMR 測定の結果、スルホン酸基は実質的に疎水性セグメントには導入されておらず、P 1 由来のセグメントに選択的にスルホン酸基が導入されており、また酸基の導入個数は P 1 の繰り返し単位あたり 4 個以上であることを確認した。評価結果をまとめて表 1 に示す。

【 0 0 3 8 】

比較例 1

スルホン化ポリエーテルエーテルスルホンの製造

4, 4' - ジヒドロキシジフェニルスルホン、4, 4' - ジヒドロキシビフェ

ニル、および 4, 4' - ジクロロジフェニルスルホンを 7 : 3 : 1 0 のモル比で、炭酸カリウム共存下にジフェニルスルホンを溶媒として 2 0 0 ~ 2 9 0 °C の温度で重縮合した。得られたポリマーを濃硫酸によりスルホン化して、ビフェニルユニットにスルホン酸基が導入されたランダム共重合体を合成した。スルホン化したランダム共重合体を実施例 1 と同様な方法により製膜することにより透明な膜を得た。評価結果をまとめて表 1 に示す。

【 0 0 3 9 】

比較例 2

ブロック共重合体の製造（特開 2 0 0 1 - 2 5 0 5 6 7 号公報記載の高分子）

無水塩化第一銅 9 9 m g と 2 - メチルベンズイミダゾール 2 6 6 m g をトルエン 1 m l 中、大気下、室温で 1 5 分攪拌した。これに 2 - フェニルフェノール 8 . 5 g とトルエン 3 0 m l を加え、酸素雰囲気下 5 0 °C で 5 時間攪拌した。反応終了後、塩酸を含むメタノール中に注いでポリマーを析出させ、ろ過、乾燥してポリ（2 - フェニルフェニレンエーテル）（以下 P E 1 と呼ぶ）を得た。

スミカエクセル P E S 5 0 0 3 P（住友化学工業製、水酸基末端ポリエーテルスルホン）を 3 . 0 g、P E 1 を 0 . 7 5 g、炭酸カリウム 0 . 0 4 g、N, N - ジメチルアセトアミド（以下 D M A c と呼ぶ）1 5 m l およびトルエン 3 m l を加え、加熱攪拌してトルエンと水の共沸条件下にて脱水後、トルエンを蒸留除去した。ここに 4, 4' - ジフルオロベンゾフェノン 0 . 0 5 g を添加し、1 6 0 °C にて 5 時間加熱攪拌した。反応液を大量の塩酸酸性メタノールに滴下し、得られた沈殿物をろ過回収し、8 0 °C にて減圧乾燥して 3 . 8 g のブロック共重合体を得た。得られたブロック共重合体 2 g を 9 8 % 硫酸 2 0 m l とともに室温下にて攪拌し、均一溶液とした後さらに 2 時間攪拌を継続した。得られた溶液を大量の氷水中に滴下し、得られた沈殿物をろ過回収した。さらに洗液が中性になるまでイオン交換水によるミキサー洗浄を繰返した後、4 0 °C にて減圧乾燥してスルホン化したブロック共重合体を得た。スルホン化したブロック共重合体を実施例 1 と同様な方法により製膜することにより透明な膜を得た。評価結果をまとめて表 1 に示す。

【 0 0 4 0 】

【表 1】

	イオン交換容量 m e q / g	吸水率 %	プロトン伝導度 S / c m
実施例 1	1 . 4 6	8 6	8 . 1 E - 2
実施例 2	1 . 5 2	5 7	8 . 6 E - 2
比較例 1	1 . 1 4	3 5	1 . 2 E - 2
比較例 2	1 . 4 0	6 3	7 . 1 E - 2

【 0 0 4 1 】

以上の結果より、本発明のブロック共重合体は比較例 2 とほぼ同等のイオン交換容量を有しながら、プロトン伝導度がそれぞれ 1 4 %、2 1 % も高く、燃料電池用プロトン伝導膜として優れている。

【 0 0 4 2 】

【発明の効果】


本発明のブロック共重合体は、良好な成膜性、高い安定性、耐水性を有するのみならず高いプロトン伝導性を有する。そのうえ燃料電池のプロトン伝導膜として用いた場合、高い発電特性を示すので、本発明のブロック共重合体は高分子電解質として工業的に有利である。

【書類名】 要約書


【要約】

【課題】 燃料電池のプロトン伝導膜等として、優れた性能を示す共重合体を提供する。

【解決手段】 酸基が導入されたセグメントと、酸基が実質的に導入されていないセグメントとをそれぞれ一つ以上を有するブロック共重合体であって、酸基が導入されたセグメントが、下記一般式（１）



（式中、 X^1 、 X^2 は互いに独立に $-O-$ または $-S-$ を表し、 Ar^1 、 Ar^2 は互いに独立に、下記式（２）乃至（４）



(2)

(3)

(4)

で表される何れかの芳香族系の２価の基を表し、 X^1 と X^2 がともに $-O-$ を表す場合は、 Ar^1 と Ar^2 がともに式（２）の２価の基であることはない。）

で表される繰返し単位の酸基置換体で構成されることを特徴とするブロック共重合体。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002093]

1. 変更年月日	1990年 8月28日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
氏 名	住友化学工業株式会社